

海南金海浆纸业有限公司
HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD.

海南省洋浦经济开发区D12区 邮编: 578101
D12, YANGPU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HAINAN, CHINA P. C: 578101

技术指标 Technical Data

纸种/Category: GAH—双面铜版纸C2S Art Paper Gloss Grade

FQD-QC1-180417

| 项目 Item | 单位 Unit | 测试方法 Measurement | Technical Data (A) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 150 GSM | 157 GSM | 170 GSM | 180 GSM | 190 GSM | 200 GSM | 210 GSM | 230 GSM | 240 GSM | 250 GSM | 260 GSM | 300 GSM |
| 基重 Basis Weight | g/m ² | ISO536 | 150±5 | 157±6 | 170±6 | 180±6 | 190±7 | 200±8 | 210±8 | 230±9 | 240±9 | 250±9 | 260±9 | 300±10 |
| 厚度 Thickness | um | ISO534 | 130±4 | 135±4 | 146±5 | 154±5 | 164±5 | 173±5 | 183±6 | 201±6 | 216±7 | 225±7 | 234±7 | 270±8 |
| 白度 Brightness | % | ISO2470 | 89.5±1.5 | | | | | | | | | | | |
| 不透明度 Opacity | % | ISO2471 | 98.0±1.5 | 98.5±1.5 | | | | | | | | | | |
| 光泽度 Gloss | % | T480 | 70±5 | | | | | | | | | | 65±5 | |
| 粗糙度 Roughness | um | ISO8791/4 | ≤1.4 | | | | | | | | | | | ≤1.6 |

纸种/Category: GMH—亚光双面铜版纸C2S Art Paper Matt Grade

| 项目 Item | 单位 Unit | 测试方法 Measurement | Technical Data (A) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 150 GSM | 157 GSM | 170 GSM | 180 GSM | 190 GSM | 200 GSM | 210 GSM | 240 GSM | 250 GSM | 260 GSM | 300 GSM | |
| 基重 Basis Weight | g/m ² | ISO536 | 150±5 | 157±6 | 170±6 | 180±6 | 190±6 | 200±8 | 210±8 | 240±9 | 250±9 | 260±9 | 300±10 | |
| 厚度 Thickness | um | ISO534 | 148±4 | 155±5 | 168±6 | 178±6 | 188±6 | 200±6 | 210±6 | 240±7 | 250±7 | 260±8 | 283±8 | |
| 白度 Brightness | % | ISO2470 | 89.5±1.5 | | | | | | | | | | | |
| 不透明度 Opacity | % | ISO2471 | 98.0±1.5 | 98.5±1.5 | | | | | | | | | | |
| 光泽度 Gloss | % | T480 | 30±5 | | | | | | | | | | | |
| 粗糙度 Roughness | um | ISO8791/4 | ≤2.5 | | | | | | | | | | | |

2018年4月17日

纸技术部
海南金海浆纸业有限公司
Fine Paper Quality Control Division
HAINAN JINHAI PULP&PAPER CO., LTD.

